

## 〈해 설〉 細菌을 利用한 有用金屬 浸出研究의 動向

李 康 淳

原子力研究所 生物學研究室  
(1971. 9. 2 접수)

### 序 論

地下資源 鑛床의 形成 및 崩壞에 微生物이 關係하고 있음이 最近의 研究로 밝혀져 이들 微生物을 利用하여 石油의 2次回收나 燃料鑛物로 부터의 脫硫研究 石油, 天然가스鑛床의 微生物探査研究 등으로 發展하고 있으며 이들 研究以外에도 硫化鑛床의 形成이나 崩壞에 微生物이 重要한 役割을 하고 있음이 地質學이나 鑛山學 分野의 系統的인 研究로서 밝혀지고 있다.

周知의 사실이거니와 鑛山에 있어서는 採掘한 鑛石을 選鑛하여 精鑛으로서 品位를 높힌 후 製鍊所에 보내져 製鍊하여 各種의 有用金屬이 만들어지고 있다.

選鑛후의 尾鑛은 廢滓로서 버려져 坑外에 堆積된다.

이들 廢滓中에도 微量의 有用金屬이 함유되어 있는 것이다. 또 採鑛에 있어서도 여러가지 事情으로 鑛床內의 鑛石을 全部 採掘할 수도 없는 것이며 低品位로서 經濟性이 없는 鑛石도 있다.

따라서 이들 廢滓, 坑內殘鑛, 低品位鑛에서 어떠한 方法으로 遺利를 回收할 수만 있다면 이들을 活用할 수 있는 것이다.

특히 우리나라와 같이 天然地下資源이 貧弱한 나라에서는 遺利의 效果的인 回收方法이 要望되고 있다.

이러한 方法으로 外國에서는 無機榮養細菌의 生物學的 酸化力을 利用한 Bacterial leaching(細菌浸出法)이 開發되어 Uranium, 銅 및 Molybdenum 등 여러가지 有用金屬物 浸出을 實用化하고 있다. 특히 Uranium의 細菌 浸出法에 관해서는 最近 美國, Canada 등에서 現場化하고 있으나 다음 機會에 紹介하도록 約束하고 本文에서는 銅의 Bacterial leaching의 動向을 기술해 본다.

#### 1. Bacterial leaching의 概要

最近에 鑛物 또는 鑛石中의 有用金屬을 微生物을 利用하여 溶出하여 回收하는 技術이 開發되고 있다.

Leaching이란 말은 새로운 用語가 아니고 低品位鑛石

으로부터 有用金屬을 回收하는 하나의 濕式冶金術로서 外國에서는 鑛業方面에 널리 使用되는 말로서 鑛山酸性坑內水中에 棲息하고 있는 特殊한 微生物이 有用金屬物 Leaching에 效果的인 作用을 한다는 사실이 判明되어 各국에서 注目되어 종래의 순수한 Chemical leaching法에 사용하던 化學試藥 대신 미생물을 이용하여 人爲적으로 管理하면서 有用金屬의 浸出을 效果的으로 촉진시켜 回收하려고 하는 方法을 Bacterial leaching法이라고 부르고 있다.

Bacterial leaching의 시작은 이미 1670年경 Spain의 Rio-Tinto 鑛山에서 坑內水中에 銅이 溶解되어 있는것이 發見된 이래 Leaching法에 의한 沈澱銅 回收에 경험




Fig. 1. Generalized flowsheet showing solution flow in a dump leaching system.

적으로 이용되어 왔다.

1958년에 Zimmerley<sup>1)</sup>는 Bacterial leaching에 관하여 특허를 획득하였다. 이 특허는 銅, Molybdenum, 亞鉛, Chrome 및 Titanium 등의 鑛石으로부터 이들 金屬을 浸出할때 소비되는 浸出液을 細菌으로 再生하여 反復使用하는 方法으로서 銅鑛에 대한 應用例를 系統적으로 表示한 것이 第1圖이다.

世界 여러나라의 鑛業事情은 各種 金屬類의 需要가 증가하는 반면 高品位鑛石은 不足한 背景에 있어 현재 사용되고 있는 우수한 選鑛技術로도 비용이 맞지 않아 低品位鑛石 및 殘鑛石 또는 選鑛 製鍊이 곤란한 鑛石에 대하여 後述하는 여러가지 浸出法과 微生物의 작용에 의한 有用金屬을 溶출하여 回收하고 있다.

銅의 경우 銅을 沈澱銅(70~90%의 金屬銅)의 형태로 經濟적으로 回收하는 것이지만 이分野는 鑛山學과 微生物學의 境界영역의 연구로 기초적 면에서나 응용적 면에서 앞으로 연구할 여지가 많다.

## 2. 關與하는 微生物

Bacterial leaching에 관하여는 微生物로 現在 알려져 있는 細菌은 硫黃酸化細菌(Thiobacillus) 및 鐵酸化細菌(Ferrobacillus)이 있다.

이들 細菌은 發育에 필요한 炭素源을 空氣中の CO<sub>2</sub>로부터 얻고 硫黃 및 硫黃化合物의 酸化 또는 第1鐵을 第2鐵로 酸化함으로써 遊離되는 Energy를 이용하여 炭素를 同化하여 生活하는 化學無機獨立營養細菌에 屬한다.

이들의 共通의 特徵은 Gram 染色에 陰性(單一極鞭毛

를 갖고 있다)으로서 胞子를 形成하지 않고 强酸性에서도 發育할 수 있는 크기 1.0~2.0 $\mu$ 의 桿菌이다.

Bergey<sup>2)</sup>의 分類에서 拔粹한 이들 細菌의 重要 特性은 第1表에서 보는 바와 같다.

특히 Th. thiooxidans와 Th. concretivorus는 pH 1.0 이하에서도 旺盛한 發育을 할 수 있는 놀라운 特性을 갖고 있다.

이러한 微生物의 발견은 Colmer 및 Hinkle(1947)<sup>3)</sup> 등이 硫黃을 酸化하는 機能을 갖는 細菌과 第1鐵을 第2鐵로 酸化하는 특수한 細菌이 酸性坑內水中에 棲息하고 있는 것을 확인함으로써 시작되었으며 그後 Temple 및 Colmer(1951)<sup>4)</sup> 등이 第1鐵을 第2鐵로 酸化하고 Thio 黃酸鹽을 黃酸鹽으로 變化하는데 關여하는 細菌을 分離하여 Thiobacillus ferrooxidans라 命名하였다. 또한 硫黃을 酸化하는 能力을 가진 細菌은 Waksman(1922)<sup>5)</sup> 등에 의하여 분리된 Th. thiooxidans와 同一하다는 것이 判明되었다.

Leathen(1953)<sup>6)</sup> 등은 黃酸 第1鐵을 黃酸第2鐵로 酸化하는 細菌을 分離하여 Ferrobacillus ferrooxidans라 命名하였다.

다시 Kinsel(1960)<sup>7)</sup>, Kinsel 및 Umbreit(1964)<sup>8)</sup> 등은 第1鐵을 第2鐵로 酸化하며 硫黃등을 酸化하는 能力을 갖는 F. sulfooxidans를 분리하였고 Parker(1945)<sup>9)</sup>는 下川의 Concrete 부식부에서 Th. concretivorus를 분리하였다.

이러한 細菌과 酸化物과의 關係는 第2表에 보는 바와


Table 1. Physiological characteristics of autotrophic bacteria in mine water\*

Species	Thiobacillus			Ferrobacillus	
	thiooxidans	concretivorus	ferrooxidans	ferrooxidans	sulfooxidans**
Size( $\mu$ )	0.6x1.0	0.5x1.5—2.0	0.5x1.0	0.6—1.0x1.0—1.6	0.5x1.0—1.5
Mortality	+	+	+	+	+
Gram's stain	—	—	—	—	—
Optimum temperature(°C)	28—30	28	30	28	32
Optimum pH	2.0—3.5	2.0—4.0	2.5—3.8	3.5	2.85
Oxygen consumption	+	+	+	+	
Carbon source	CO <sub>2</sub>	+	+	+	
Nitrogen source	NH <sub>3</sub>	+	+	+	+
	NO <sub>2</sub>	—	+	±	+
Energy source	S	+	—	—	+
	Fe <sup>++</sup>	—	+	+	+
	Na <sub>2</sub> S <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	+	+	—	+
	H <sub>2</sub> S	+	+		

\* Compiled from Bergey's manual of determinative bacteriology(1957)




\*\* Compiled from Kinsel(1960)

Table 2. Autotrophic bacteria and their oxide



같다.

Suzuki(1968)<sup>10)</sup>는 Th. thiooxidans를 이용하여 酵素系에 관한 연구결과 현재까지 알려진 酸化生成物은 Thiosulfate며 그 반응機轉은 다음과 같다고 報告하고 있다.



以上에서 記述한 바와 같은 細菌이 銅등의 Leaching에 関여하고 있다고 報告되고 있으나 이 以外에 Silverman(1964)<sup>11)</sup>에 의하여 종합적으로 정리된 各種의 無機物質과 相互作用을 나타내는 微生物을 簡述하면 第3表와 같다.

Table 3. Microorganisms and their inorganic substances\*

Microorganisms	Inorganic substances
Disulfovibrio	Ag, Ca, Mg, Cd, Co, Cu, Fe, Ni, S, Zn
Micrococcus lactilyticus	As, Bi, Cu, Fe, Mn, Mo, S, Se, Te, U, V
Thiorhodaceae	Ca, Mg, P, S
Thiobacteriaceae	Ca, Mg, P, S
T. ferrooxidans	Cu, Fe, Mo, Ni, Sb, Zn
T. thiooxidans	Mn
F. ferrooxidans	Cu
Moulds	P, S, Si, Cu, Se, Te, V, Mn
Yeasts	Mn, S, Se, P
Bacteria	As, Ca, Mg, S, Fe, Mn, P, Si, Se, Te, V
Algae	Ca, Mg, Fe
Protozoa	Fe

\* Compiled from Silverman(1964)

### 3. 外國의 現況

Bacterial leaching의 主要한 對象鑛石으로는 銅含有

量 0.5% 前後의 莫大한 埋藏量 (美國에서는 0.86% 年平均鑛石中の 銅 6,800萬 ton과 또 0.47% 以下の 鑛石中に 있는 銅 5,200萬 ton이 對象이 되고있다)이 있는 것으로 推定되는 低品位鑛이다.

採掘한후 殘存하는 鑛石, 完全히 回收하지 못한 鑛石 또는 멀리 떨어져 있다던가 小鑛床이어서 採鑛이 不可能한 高品位鑛石 등을 對象으로 하여 採鑛한후 低品位로 버려지는 廢鑛石, 撰鑛後의 尾鑛(廢鑛石粉) 또는 Slime(採掘, 粉碎에 의하여 生成되는 微細粉)등의 完全利用과 撰鑛을 거친 精鑛에의 應用도 可能한 것으로 생각되고 있다.

#### (1) 浸出方法

鑛物이나 鑛石을 細菌으로 浸出시키는 方法은 積極的




Fig. 2. Typical flowsheet of bacterial leaching system (Compiled from Beck, 1967)




Fig. 3. Cone type precipitator(Kennecott Copper Corp.)

으로 연구되고 있는分野로서 鑛床의 特性에 따라 各鑛山마다 方法을 달리하고 있다.

坑內掘 或은 露天掘의 廢坑을 2次的으로 處理하여 有用金屬을 溶出시켜 銅을 回收할 目的으로 鑛床內 浸出法(Leaching in place)이 많이 利用된다.

이 方法은 設備費나 操業費가 다른 方法에 비하여 저렴한 長점은 있으나 採取率이 낮은 短點이 있다.

現在 日本의 小坂鑛山에서도 本法으로 沈澱銅을 年間 1,200 ton Cu를, 土烟鑛山에서도 400 ton Cu를 各各 採取하고 있다.

堆積浸出法(Dump leaching)은 가장 오래전부터 이 용되는 方法으로 粗碎된 殘鑛石을 第2圖와 같은 原理로 銅을 浸出시키는 方法으로서 美國의 Utah州에 있는 Kennecott 會社의 Bingham Canyon 鑛山에서 採用하고 있는 方法으로서 本會社에서는 堆積浸出法으로 溶出した 銅 Ion을 第3圖와 같은 Cone type precipitator를 通過시켜 沈澱銅으로 回收하고 있다.

上記한것 이외에도 Percolation 溶出法 및 Tank 溶出法등이 있는데, 이 方法들은 一般적으로 浸出率이 좋은 點은 있으나 裝置의 유지비 및 動力費등의 高價로써 값 비싼 鑛石에 利用하는 傾向이 많다.

## (2) 實施例

上述한 바와 같은 浸出方法으로 銅을 回收하고 있지만 Bacterial leaching에 依하여 實際로 操業하고 있는 現狀으로는 美國의 Kennecott copper corporation에서 工業化하고 있는 例가 世界的으로 代表的인 것이라 하겠다. 即 Utah州에 있는 Bingham Canyon 鑛山에서 數億 ton의 撰鑛廢滓를 對象으로 Dump leaching으로 200 ton Cu/day(年 72,000 ton)의 大規模 計劃을 세워 實施中에 있지만 이에 對한 정보는 不明하다.

그러나 Zimmerley(1958)<sup>11)</sup>의 특허에 의하여 第1圖에서 보는 바와 같이  $Fe_2(SO_4)_3$ 를 含有하는 浸出液을 堆積鑛山에 散水하여 下部로부터 流出되는 溶액에서 銅을

回收하는 것이나 이때  $Fe_2(SO_4)_3$ 의 還元反應에 依하여 生成된  $FeSO_4$  含銅溶液은 回收槽에서 Iron scrap과 置換됨으로서 金屬인 沈澱銅의 形態로 回收된다.

$FeSO_4$ 溶液은 鐵酸化細菌(Th. ferrooxidans로 생각됨)을 通氣培養하고 있는 再生槽에 注入되고 이곳에서 鐵酸化細菌에 依하여  $FeSO_4$ 는  $Fe_2(SO_4)_3$ 로 酸化되고 다시 堆積鑛石에 散水되는 過程을 反復하는 것이다.

여러 文獻을 綜合하여 外國에서 Bacterial leaching法을 실시하고 있는 代表的인 鑛山의 實態를 第4~5表에 紹介하였으나 主로 堆積浸出法으로 坑內水나 黃酸添加 浸出液을 散水하여 沈澱銅을 回收하는 例들로서 人爲的으로 微生物을 完全 관리는 하지 못하고 거의 自然的으로 棲息하는 微生物의 作用에 依한 것으로 생각된다. (이러한 坑內水中에 關與 微生物의 存在가 確認되고 있다)

Cooper(1968)<sup>12)</sup>에 依하면 Leaching에 依하여 生産되는 銅은 1960년에 150,000 ton으로 總生産量(自由世界圈)의 3%에 達하며 가장 Leaching을 大規模化하고 있는 美國에서는 1965年 國內銅 生産量의 10%에 達했다고 한다.

1975년에는 아마 1960年度 生産量의 5배에 達하는 750,000 ton이 될 것으로 推定되고 있다.

한편 Leaching을 成功시키는 要因들을 列擧하면

(1) Leaching하는 鑛石은 Gangue(金通石, 母岩)나 鹽基性 鑛物을 多量 含有해서는 안된다.

(2) 鑛石에 浸出液이 接觸해야 한다.

(3) 浸出을 높이기 爲하여 高濃度의 銅溶液을 鑛石中에 溜置시켜서는 안된다.

(4) 鑛石表面은 浸出液과 酸素의 接觸을 增加시키기 爲하여 Wetted and dried하여야 한다.

(5) 浸出液의 酸濃度는 鐵을 最小限으로, 銅을 最大限으로 溶解하도록 調節할 必要가 있다.

등 浸出效果를 높이기 爲한 여러가지 注意들이 있다.

Table 4. Dump leaching details\*

Plant	Solution to dump					Solution from dump				Soln. loss %	Pump head ft	Acid addn. lb/ton soln.
	pH	Cu g/l.	Fe <sup>2+</sup> g/l.	Fe <sup>3+</sup> g/l.	gal. per min.	pH	Cu g/l.	Fe <sup>2+</sup> g/l.	Fe <sup>3+</sup> g/l.			
Bagdad	2.0	0.02	4.0	0.2	3300	2.5	1.1	0.03	2.0	7	650	15
Cananea	2.75	0.15	20.0	2.2	1200	2.0	1.5	6.0	12.0	5		Nil
Chino	3.5	0.2	3.5	0.1	11000	2.5	2.0	0.9	0.8	6	650	3.3
Copper Queen	3.5	Nil	10	Nil	2100	2.0	1.4	3.5	3.0	1		Nil
Esperanza	3.5	Tr	1.3	0.1	1000	2.6	1.1	0.01	0.1	5		Nil
Inspiration	2.65	0.24	5.0	0.5		1.9	1.9	3.3	2.7	7		9.8
Ray	3.4	0.08	2.4	0.06	5000	2.4	1.0	0.7	1.3	10	475	n. a.
Silver Bell	3.3	0.01	1.7	0.04	900	2.4	1.1	0.01	0.6	5	250	n. a.
Utah	2.4	0.1	2.5	0.02	2000	2.5	1.2	1.0	1.0		500	

\* Compiled largely from Beall(1965) and Argall(1964), together with other references cited in other paper. The figures published do not always agree and in that case an average or a judicious selection has been shown here.

Table 5. Details of some copper dump leaching companies<sup>1</sup>

Mine and company	Waste ton/day	Gangue	Dump assay % Cu	Main copper mineral <sup>5</sup>	Cement copper ton/yr.	No. of leach and pptn. men <sup>2</sup>
Bagdad Copper Corp.	36,000	Monzonite porphyry	0.25—0.75	Cc, Cp, Ox Cu	7,800	18 <sup>4</sup>
Cia Minera de Cananea	49,000	Quartz, sericite	0.2—0.4	Cc	3,300	7
Chino(Kennecott Copper Corp.)	52,000	Quartz diorite, shales	0—0.5	Cc, Cp	27,000	23
Copper Queen (Phelps Dodge Corp.)	60,000	Quartz porphyry	0.3	Cc, Cp, Bn	5,400	
Esperanza (Duval Sulphur & Potash Corp.)	18,000	Quartz monzonite	0.15—0.4	Cc, Cp	2,000	3
Inspiration Copper Corp.	26,000	Schist, granite		Cc, Cp	3,800	6
Miami Copper Co.	28,000	Quartz monzonite, porphyry		Cc, Cp	13,000	
Ray Mines (Kennecott Copper Corp.)	50,000	Schist, diabase, porphyry	0.24	Cc, Cp	9,000	11
Silver Bell (Asarco)	20,000	Alaskite, dacite porphyry, monzonite		Cc, Cp, Ox Cu	2,400	4
Utah Mines (Kennecott Copper Corp.)		Quartzite		Cp, Cc	70,000 <sup>3</sup>	31

1. Compiled from Beall (1965) and Argall(1964)

2. From Argall (1963), excluding supervision and part time operator

3. Estimated from Argall (1964)

4. Including acid plant operator

5. Cc: Chalcocite

Cp: Chalcopyrite

Bn: Bornite

Ox Cu: Oxide copper

#### 4. 研究概要

Bacterial leaching 은 많은 나라에서 실제로 이용되고 있으나 새로 개발된分野이므로 응용면, 기초면의 연구는 未解決의 문제들이 많다.

報告되어 있는 연구 성과들은 그 대부분이 연구실내의 실험 결과들이 많으나 그일부를 소개하면 세균을培養하고 金屬을 浸出하는 實驗室的 裝置로는 Lundgren<sup>13)</sup> 등이 발표한 Air-lift percolator 가 많이 이용되고 있고 그 외에 Flask 를 이용한 靜置法 및 振盪法 등도 이용된다.

이들 實驗結果의 一例를 第6表에 소개한다.

各 연구자들이 실험에 사용하는 鑛石名이 같더라도 그品位, 成分, 粒度 등을 달리함으로서 比較 및 追試 등이 곤란한 傾向이 있다.

특출한 연구로선 1958年 Zimmerley<sup>11)</sup>가 획득한 특허(Cyclic leaching process employing iron oxidizing bacteria)가 있고 이 특허의 내용에는 銅以外에 Molybdenum, 亞鉛, Chrome 및 Titanium 등 鑛石의 浸出可能性도 시사하고 있다.

세균을培養할 培地 成分에 對한 研究로는 Silverman<sup>14)</sup>

Table 6. Microbiological leaching of copper mineral

Mineral	Leaching day	Extraction rate (%)	Culture condition	Reference	Remark
Chalcopyrite	63	20	Percolator	Bryner, Anderson	
Chalcopyrite	60	25	Percolator	Razzell	
Chalcopyrite	480	60	Percolator	Malouf, Prater	
Chalcopyrite	50	40	Stationary	Razzell, Trussell	
Chalcopyrite	12	72	Gyratory shaker	Duncan, Trussell	High grade-325 mesh
Chalcopyrite	26	100			
Chalcopyrite	10	45-90			
Azurite	76	45			
Chalcocite	30	95			
Bornite	20	100			

등의業績을 들수있다.

이들은 *F. ferrooxidans*를 대량培養하기 위하여 다량의 黄酸第1鐵을 含有하는 9K培地(第7表)를 考案하고 또 Warburg裝置등을 사용하여 세균의 生理에 對해 검토하였다.

Table 7. Composition of culture media (gm/liter)

Media	Waksman*	Leathen**	9K***
Constituent			
(NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	0.2	0.15	3.0
Ca(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	—	0.01	0.01
KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub>	3.0	—	—
K <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub>	—	0.05	0.5
MgSO <sub>4</sub> ·7H <sub>2</sub> O	0.5	0.5	0.5
FeSO <sub>4</sub> ·7H <sub>2</sub> O	0.01	1.0	44.34
CaCl <sub>2</sub> ·2H <sub>2</sub> O	0.25	—	—
KCl	—	0.05	0.1
Sulfur	1.0	—	—
pH	3.0	3.5	

\* Waksman et al. (1922)

\*\* Leathen et al. (1956)

\*\*\* Silverman et al. (1959)

細菌發育에 必要한 榮養源中 窒素源에 對해서는 Bryner<sup>15)</sup> 등이 鐵酸化세균의 培養에 NH<sub>4</sub><sup>+</sup>의 濃度를 여러가지로 變化시켜 실험하여 200~600 ppm N의 條件에서 菌의 증식이 가장 왕성함을 報告하였고 또 黄銅礦으로부터 銅을 浸出할때 NH<sub>4</sub><sup>+</sup> 첨가량과 銅 浸出量과의 관계를 實驗한 成績은 第4圖에서 보는 바와 같다.

Bacterial leaching에 있어 pH의 影響은 매우 크다. 여기에 關係하는 微生物은 最適 發育 pH의 범위가 普





Fig 4. Influence of ammonium ion concentration on biological oxidation of chalcopyrite

통의 微生物이 서식하기 어려운 强酸性 용액에서 잘 發育한다.

Silverman<sup>14)</sup>이 *F. ferrooxidans*를 사용하여 發育과 pH의 관계를 실험한 성적은 第5圖와 같다.

Fig 5. Changes in pH of the modified medium during the growth of *F. ferrooxidans*

또 *Th. concretivorus*의發育範圍에對해서는第6圖에表示한바와같이 pH 7以下인中性 부근에선세균이發育하지않음을알수있다.




Fig. 6. Effect of pH on growth of *Th. concretivorus*

따라서鹽基性鑛物을 많이含有하고 있는鑛石의浸出에 있어서는微生物發育이억제되지 않도록 pH를調節하는 것이浸出效果를左右하는要因이 된다.

세균의發育에 미치는溫度의影響에 관해 실험한 Malouf<sup>16)</sup> 등의 보고를例示하면第7圖와 같이最適溫度는 30~35°C로서 세균發育에溫度가 크게左右함을알수 있고 실제로 있어서 Uranium의 Bacterial leaching에서는最低 18°C가必要하며 이以下の溫度에서는浸出效果가 현저히 저하한다고 한다.




Fig. 7. Effect of temperature on iron oxidation

Bacterial leaching에 관여하는微生物은 一般의인微生物과는 달리金屬 Ion에對해比較的耐性을 갖는 것 같이 생각된다.

Zimmerley<sup>17)</sup> 등은 세균의 금속 Ion耐性을 실험하여

Zn: 17g/l      Cu: 12g/l

Al: 6.29g/l      Ca: 49.7g/l

Mg: 2.4g/l      Mn: 3.28g/l

Ma: 160 ppm

에 걸린다고 하였고 *Th. ferrooxidans*耐性의限界를實驗하여

Mo>40

Cu=50,000 ppm

Zn=30~50,000 ppm

U=200~4,500 ppm

Fe<sup>3+</sup>>15,000

Fe<sup>2+</sup> Nil

라報告하였다.

또 *Th. thiooxidans*가 금속硫酸鹽에對한耐性실험에서

Unable to grow.....Hg<sup>+</sup>: 10<sup>-5</sup>M

Inhibited.....Sn<sup>2+</sup>: 10<sup>-4</sup>M, Cr<sup>3+</sup>: 5×10<sup>-3</sup>M, Co<sup>2+</sup>: 3×10<sup>-2</sup>M, Zn<sup>2+</sup>: 5×10<sup>-2</sup>M, Cu<sup>2+</sup>: Ni<sup>2+</sup>: 10<sup>-1</sup>M

Normally grow.....Cd<sup>2+</sup>, Fe<sup>2+</sup>, Al<sup>3+</sup>, Mg<sup>2+</sup>, Mn<sup>2+</sup>: 2×10<sup>-1</sup>M, Li<sup>2+</sup>, Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>, Zr<sup>2+</sup>: 5×10<sup>-1</sup>M, Ba<sup>2+</sup>, Ca<sup>2+</sup>: saturated

라報告하였다.

Duncan<sup>17)</sup>은 *Th. ferrooxidans*를 이용하여 35°C에서 Gyrotory shaker 실험을 실시하여 순도가 높은黃銅鑛과 또 다른鑛石의 Leaching에 대한 각종界面活性劑添加에 의한 영향을 검토하여 Tween 20 0.003~0.004 %/wt의 첨가가 가장效果的이라고 하였으며 그作用




Fig. 8. Limitation of pH for the growth of bacteria

— Natural environment  
 - - - Algae and diatom  
 ..... Thiobacillus  
 - · - · - Ferrobacillus




Fig. 9. Survival limitation of bacteria and iron system relationship

+ Operating point of heap leaching at Rum Jungle

機轉에 대하여서는 활성劑 자신은銅을浸出하는 능력은 없으나 鑛石表面이 濡濕한 상태가 되어 細菌이 鑛石表面에의 접촉을 촉진함으로써 효과를 나타내는 것으로 추정한다고 하였다.

또 Nickel 鑛石에 대하여서도 같은 실험을 실시하여 鑛石에 따라서는 界面活性劑의 첨가가 유효함을 인정하고 있다.

Bryner는 硫化鑛物의 生物學的 酸化에 끼치는 活性炭의 첨가의 영향을 실험하여 活性炭은 2價의 鐵을 3價의 鐵로 空氣酸化할때 觸媒의 作用을 갖음과 同時에 鑛物의 直接酸化에 영향을 주는 界面作用에 효과적이라고 보고하였다. 酸化還元電位の 관계에 대해서 Baas-Becking<sup>19)</sup> 등은 Eh와 pH의 見地에서 이들 환경조건에서 번식하는 Microflora와의 관계를 조사한 성적은 第8圖와 같고 Thiobacillus의 發育領域을 나타내는 Fe system의 성적은 第9圖와 같다.

##### 5. 銅 以外的 金屬에 對한 Bacterial leaching

Bacterial leaching이 가장 보편적으로 연구乃至 現場化되고 있는 것은 銅이나 銅 以外的 金屬에도 Bacterial leaching의 可能性이 있다. 그 연구들을 簡單히 소개한 다면

###### (1) Uranium

1959년에 Franklin<sup>20)</sup>이 Portangal의 Ugerica에 있는 Uranium 鑛山에서 Bacterial leaching을 이용하여 Uranium 매장량의 60~80%를 채취한 報告가 있고 1965년에 Fisher<sup>21)</sup>는 Th. ferrooxidans를 사용하여 연구실 規模實驗 外에 Milliken에 있는 Uranium 鑛山에 실제應用 實驗을 實施하여 세균의 榮養源을 地表에 散

布함이 有利하고 冬期의 溫度(14°C)는 夏期에 비해 微生物의 能力을 30~40% 低下시키고 Leaching에는 最低 18°C의 溫度가 必要함을 報告하였다.

1966年 Harrison<sup>22)</sup>은 Canada의 Elliot Lake地區의 坑內水中에 發育하고 있는 Ferrobacillus-Thiobacillus屬의 세균을 이용해서 Uranium 0.86~1.70%를 含有하는 鑛石으로부터 Uranium을 抽出하는데 鑛石의 粒度, 溶液中的 鐵 濃度, pH 및 榮養源등을 實驗하여 Uranium 鑛石의 Bacterial leaching의 可能性을 認定하고 있다.

###### (2) Mangan

田野<sup>23)</sup>는 1963년에 Th. thiooxidans를 이용하여 低品位 Mangan 鑛石으로부터 Mangan을 浸出하는 實驗을 實施하여 對照群에 비해 約 100倍量이되는 69%를 浸出하는 成績을 얻고 있다.

###### (3) Molybdenum, 亞鉛, Nickel

前述한 Zimmerley<sup>1)</sup> 등에 依해서 Molybdenum, 亞鉛, Chrome 및 Titanium 등 金屬浸出의 特許가 있고 또 Duncan 등<sup>24)</sup>은 1967年 銅 鑛石 以外的 亞鉛 鑛石, 輝 Molybdenum 鑛 精鑛, 硫化鉛 鑛石 및 硫化 Nickel 鑛石 등 各種 金屬의 浸出을 實驗하여 亞鉛, Nickel의 Leaching 可能性을 認定하고 Molybdenum은 세균에 對한 固有의 毒性이 있고 鉛에 對해서는 浸出效果가 弱함을 報告하고 있다.

또 硫化銅 精鑛 등이 0.3~0.5% 含有되어 있는 Bismas의 회수를 실험하여 鐵酸化細菌을 이용한 二段處理 Bismas回收法에 依해 Bismas가 選擇의으로 回收 可能함을 報告하였다.

또 獨立榮養細菌은 아니나 Pares<sup>25)</sup>는 細菌에 依한 金의 溶解에 關係 報告하여 적당한 榮養 環境에서 培養된 많은 自家榮養細菌으로 Leaching이 可能함을 認定하였고 그 中 特히 Aeromonas屬의 新種이 강한 浸出力을 나타내며 가장 좋은 성적은 51.9~82%의 抽出率의 成績을 얻었으나 中間 工業 試驗에서는 空氣中으로부터의 雜菌오염에 依해서 活性 微生物은 차차 소실되어 성공하지 못했다.

이 以外에 Silverman 등<sup>26)</sup>은 石炭으로부터의 脫硫, Zarbiana<sup>27)</sup> 등은 Th. ferrooxidans를 이용해 石炭 中の 黃鐵鑛의 27%를 제거하였다고 報告하였고 Duncan 등은 Th. ferrooxidans를 이용한 金屬硫化 鑛石의 酸化에 關係한 報告를 하였다.

###### 6. 우리나라에 있어서의 Bacterial leaching의 今後 課題

이상에서 Bacterial leaching에 關係한 研究현황을 概說하였거니와 結論의으로 우리나라에 있어서 Bacterial leaching 연구에 對한 금후의 課題에 關係 저자의 의견을 정리해 볼까 한다.

Bacterial leaching에 關係한 金후의 課題로서는 실용화



의 促進이라 생각된다.

전술한 바와 같이 Bacterial leaching에 관여하는 細菌自體의 각종 연구나 또 이들 세균을 이용한 實驗室的인 浸出에 관한 研究는 이미 외국에서 활발하게 實驗되어 여러가지 成果를 거두어 우리에게 유익한 자료를 제공하고 있다. 우리나라에서는 이들 지식을 최대한으로 이용함은 물론 실용화라는 견지에서 요망되는 기초적인 연구로 Bacterial leaching에 의한 浸出機轉의 보다 상세한 해명, 관여하는 세균의 대량증식법에 관한 연구를 통하여 현재 우리가 가지고 있는 지식이상으로 보다 명확한 機轉을 해명할 수 있다면 실용화의 방책수립이 용이하며 또 細菌의 效果的인 大量증식의 연구는 實用化의 與否를 좌우하는 効果적인 要件이 될 것으로 생각되고 同時에 Bacterial leaching의 實用化로 향한 응용적인 연구도 이상의 기초적인 연구와 병행하여 수행할 필요성이 있을 것으로 생각된다.

우리나라에 있어서 유용광물의 매장량은 상당한 것으로 알려져 있으나 그 대부분이 低品位鑛이 많아 종래의 채광신광 및 제련방식으로는 경제성이 박약하여 활발한 資源開發을 기대할 수 없는 형편이라 貧鑛處理開發의 연구는 필요불가결한 것으로서 현재로서는 세균을 이용

한 Bacterial leaching 법이 가장 유망시 되고 있는 것이다.

著者の 연구실에서는 현재 低品位有用鑛物을 開發할 목적으로 국내 광산에서 Bacterial leaching에 관여하는 細菌을 분리하는 연구를 진행중에 있으며 1970年<sup>28, 29)</sup>까지 국내광산의 坑內水中에 細菌이 서식하고 있음을 확인한 鑛山은 第10圖에서 보는 바와 같이 達城, 日光, 九龍 및 鐵馬鑛山의 4個鑛山으로서 1971年 현재까지 분리된 八公, 第一, 固城, 대신, 三加 및 金谷鑛山을 합하여 計 10個所 鑛山에서 Bacterial leaching에 관여하는 세균을 分離하였다.

이것은 우리들이 모르고 있는 사이에 Bacterial leaching이 진행되고 있는 것을 암시하는 것으로서 현재의 자연조건하에서 행해지고 있는 Leaching을 보다 신속하게 細菌類의 增殖을 可能하게 하는 최적 환경을 鑛床內에 人工的으로 만들어주는 과제가 남아 있으나 Bacterial leaching은 어느 鑛床이나 鑛床조건에 대해서 보편적으로 적용할 수 있는 것이 아니고 개개의 鑛床조건에 대응한 최적이라고 생각되는 방법을 獨自의인 입장에서 검토되어야 할 성격으로 Bacterial leaching법을 실용화하기 위하여는 細菌學者와 광산학자간의 効果적인 공동의 目的下에 연구를 한다면 우리나라에서는 머지않은 장래에 Bacterial leaching法이 실용화 될 것임을 확신하는 바이다.

## References

- 1) Zimmerley, S.R., Wilson, D.G. and Prater, J.D., Cyclic Leaching Process Employing Iron Oxidizing Bacteria, U.S. Patent, 2,829,964, April 8 (1958)
- 2) Bergey's Manual of Determinative Bacteriology, Seventh Edition (1957)
- 3) Colomer, A.R. and Hinkle, M.E., The Role of Microorganisms in Acid Mine Drainage, Science, **106**, 253 (1947)
- 4) Temple, K.L. and Colmer, A.R., The Autotrophic Oxidation of Iron by a New Bacterium; Thiobacillus ferrooxidans, J. Bacteriol., **62**, 605 (1951)
- 5) Waksman, S.A. and Joffe, J.S., Microorganisms Concerned in the Oxidation of Sulfur in the Soil, 2. Thiobacillus thiooxidans, a New Sulfur-Oxidizing Organisms, *ibid.*, **7**, 239 (1922)
- 6) Leaten, W.W., Braley, S.A. and McIntyre, L.D., The Role of Bacteria in the Formation of




Fig. 10. 전국 동광산 분포도

- Acid from Certain Sulfuritic Constituents Associated with Bituminous Coal, 2. Ferrous Iron Oxidizing Bacteria, *Appl. Microbiol.*, **1**, 65 (1953)
- 7) Kinsel, N. A., New Sulfur Oxidizing Iron Bacterium; *Ferrobacillus sulfooxidans* SP. N., *J. Bacteriol.*, **80**, 628 (1960)
  - 8) Kinsel, N. A. and Umbreit, W. W., Method for Electrolysis of Culture Medium to Increase Growth of the Sulfur-Oxidizing Iron Bacterium *Ferrobacillus sulfooxidans*, *ibid.*, **87**, 1243 (1964)
  - 9) Parker, C. D. & Prisk, J., The Oxidation of Inorganic Compound of Sulfur by Various Sulfur Bacteria, *J. Gen. Microbiol.*, **8**, 344 (1953)
  - 10) Suzuki Isamu, Oxidation of Elemental Sulfur by an Enzyme System of *Thiobacillus thiooxidans*, *Biochem. Biophys. Acta*, **104**, 357 (1968)
  - 11) Silverman, M. P. and Ehrlich, H. L., Microbial Formation and Degradation of Minerals, *Adv. Appl. Microbiol.*, **6**, 153 (1964)
  - 12) Cooper, F. D., Copper Hydrometallurgy, A Review and Outlook, U.S. Bureau of Mines I.C., 8394. Sept. 1(1968)
  - 13) Lundgren, D. G. and Russell, R. T., An Air-Lift Laboratory Fermentor, *Appl. Microbiol.*, **4**, 31 (1956)
  - 14) Silverman, M. P. and Lundgren, D. G., Studies on the Chemoautotrophic Iron Bacterium *Ferrobacillus ferrooxidans*, 1. An Improved Medium and a Harvesting Procedure for Securing High Cell Yields, *J. Bacteriol.*, **77**, 642 (1959).
  - 15) Bryner, L. C. et al., Microorganisms in Leaching Sulfide Minerals, *Ind. Eng. Chem.*, **46**, 2587 (1954)
  - 16) Malouf, E. E. and Prater, J. D., Role of Bacteria in the Alteration Sulfide Minerals, *J. Metals*, **13**, May, 353(1961)
  - 17) Duncan, D. W. and Trussell, P. C., Advances in the Microbiological Leaching of Sulfide Ores, *Canad. Metallurgical Quarterly*, **3**, 43 (1964)
  - 18) Bass-Becking, L. G. M. et al., 37)
  - 19) Moss, F. J. and Anderson, J. E., The Effects of Environment on Bacterial Leaching Rates. The Australian Institute of Mining and Metallurg., No. **225**, March, 15 (1968).
  - 20) Franklin, J. W., Bacterial Leaching Beats Low-Grade Ore, *Engineer and Mining J.*, **160**, 157 (1966)
  - 21) Fisher, J. K., Bacterial Leaching of Elliot Lake Uranium Ore, *Canad. Mining and Metallurgical Bull.*, **59**, May (1969), 588 (1966)
  - 22) Harrison, V. F., Leaching of Uranium from Elliot Lake Ore in the Presence of Bacteria, *Canad. Mining J.*, **87**, 64 (1966)
  - 23) 田野達男, 今井和民, 硫黄細菌の生理, *日農化誌*, **37**, 576 (1963)
  - 24) Duncan, D. W., Walden, C. C. and Lowe, E. A., Recent Advances in the Microbiological Leaching of Sulfides, *Transactions of the Society of Mining Engineering*, **238**, No. 2, 122 (1967)
  - 25) Pares, Y., Mise en Solution de l'Or par Voie Bacterienne. Etude Biologique de Phenomene. Problems d'Application Pratique. 8e Congres International De Preparation Des Minerais Leningrad, E-5, 1 (1968)
  - 26) Silverman, M. P., Rogoff, M. H. and Wender, I., Bacterial Oxidation of Pyritic Materials in Coal, *Appl. Microbiol.*, **9**, 491 (1961)
  - 27) Zarbiana, Z. M., Lyalikova, N. N. and Shmuk, Ye. I., Microbiological Studies on Oxidation of Coal Pyrite. *Izv Akad Nauk SSSR, Otd Tekhn Nauk, Met Toplivo*, No. **1**, 117 (1959)
  - 28) 李康淳, 梁在炫, 吳在賢: 低品位銅鑛石의 細菌浸出에 관한 研究. I. 國內鑛山 坑內水細菌特性에 關하여, *科學技術處*, E 68-1 (1968)
  - 29) 李康淳, 吳在賢, 姜雄基: 저품위동광석의 세균침출에 관한 연구, II. 침전동회수에 관한 기초 연구, *과학기술처*, Most-R-70-70-MT (1970)